


### 橡胶塑解剂 DBD(SS)

化学名称：2，2'-二苯甲酰氨基二苯基二硫化物

分子式：C<sub>26</sub>H<sub>20</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S<sub>2</sub>

结构式：



分子量：456.59

CAS NO.135-57-9

#### 技术指标：

项目	粉料
外观（目测）	淡黄色粉末
初熔点	≥136.0℃
加热减量	≤0.50%
灰分	≤0.50%
纯度	≥97.0%
筛余物（150μm）	≤0.30%

**性 状：**淡黄色粉末，毒性低，无污染，溶于苯，乙醇、丙酮和其他有机溶剂，水。与皮肤接触会引起皮炎。具有较佳的贮存稳定性。

**用 途：**天然橡胶或丁苯橡胶的塑解剂（宜在 120℃ 以上的温度下使用），特别适用于高温密炼加工，应在开始塑炼时加入。对橡胶制品老化性能不影响，不喷霜。在天然橡胶中用量为 0.05-0.5%，在丁苯橡胶中用量为 0.5-3.0%。

**包 装：**25kg/塑编袋、纸塑复合袋、牛皮纸袋。

**贮 存：**应储存在阴凉干燥、通风良好的地方，包装好的产品应避免阳光直射。