

Technical Data Sheet



荣欣鑫橡胶助剂

RONGXIN XIN RUBBER ADDITIVES

橡胶防焦剂 E(E/C)-80

载体: SBR+TPR
成分: N-苯基-N-(三氯甲基-磺酰基)-苯磺基酰基苯胺
活性含量: 80%
颜色: 灰白色 门尼 ML1+4 50°C: ≤50
密度: 1.28

E(E/C)-80		预分散母胶粒
功能		
产品物性	组成	80%的 N-苯基-N-(三氯甲基-磺酰基)-苯磺基酰基苯胺和 20%聚合物及分散剂的混合物
	外观	灰白色颗粒
	比重	约 1.28 (g/cm3)
应用资料		
用途	E-80 系采用高纯度高细度 N-苯基-N-(三氯甲基-磺酰基)-苯磺基酰基苯胺经抗静电处理后,混入聚合物及分散剂制成。E-80 作为橡胶防焦剂,适合次磺酰胺类或噻唑类促进剂下使用,改善加工安全性且不影响物性,用于秋兰姆硫化体系只能产生轻微或几乎没有防焦效果(但 NBR 混合物是例外),如果添加氧化镁,E-80 对 NR 或 SBR 的秋兰姆硫化体系是有一定防焦效果的。E-80 不会产生沾污与变色。	
用量	0.1-2 份	
包装	25kgs 纸箱包装。	
储存与作业安全	原封室温 25°C以下存放期 12 个月。	

产品技术说明书 (TDS) 版本 2.0

Henan Rongxin Technology Co.,Ltd.

TEL: 86-392-2632999 Email: sales@hrongxin.xin Web: www.hrongxin.xin