

Technical Data Sheet



荣欣鑫橡胶助剂

RONGXIN XIN RUBBER ADDITIVES

橡胶硫化剂 IS 90-65

载体: SBR
成分: 总硫含量 65%(不溶性硫含量 60%)
活性含量: 65%
颜色: 黄色 门尼 ML1+4 50℃: ≤60
密度: 1.40

IS 90-65		预分散母胶粒
功能		硫化剂
产品物性	组成	不溶性硫磺和聚合物及分散剂的混合物
	外观	黄色颗粒
	比重 (g/cm3)	约 1.40 (g/cm3)
应用资料		
用途	IS 90-65 在混炼后均能避免硫磺的迁移, 保持胶料的储存安全性。为避免不溶性硫磺过早转换成可溶性硫磺, 应在混炼结束前加入比较恰当, 加硫温度不宜过高。	
用量	1 - 5 份	
包装	25kgs 纸箱内 PE 袋	
储存与作业安全	原封室温 25℃以下存放期 12 个月	

产品技术说明书 (TDS) 版本 2.0

Henan Rongxin Technology Co.,Ltd.

TEL: 86-392-2632999 Email: sales@hrongxin.xin Web: www.hrongxin.xin