

Technical Data Sheet



荣欣鑫橡胶助剂
RONGXIN XIN RUBBER ADDITIVES

橡胶硫化促进剂 MBT(M)-80

载体: SBR+TPR
成分: 2-硫醇基苯并噻唑
活性含量: 80%
颜色: 黄色至淡黄色
门尼 ML1+4 50℃: ≤50
过滤网目数: 100
密度: 1.25

MBT(M)-80		预分散母胶粒
功能		橡胶硫化促进剂
产品物性	组成	80%2-硫醇基苯并噻唑和 20%聚合物及分散剂的混合物
	外观	黄色至淡黄色颗粒
	比重 (g/cm3)	约 1.25
应用资料		
用途	MBT-80 为天然和合成橡胶的快速硫化促进剂，硫化平坦期很宽，是硫调型氯丁橡胶的硫化延迟剂。适用在发泡及低硬度制品，因其优异分散性可降低不良率。	
用量	0.2-3.0	
包装	25kgs 纸箱内 PE 袋	
储存与作业安全	原封室温 25℃以下存放期 12 个月	

产品技术说明书（TDS） 版本 2.0

Henan Rongxin Technology Co.,Ltd.

TEL: 86-392-2632999 Email: sales@hrongxin.xin Web: www.hrongxin.xin