



橡胶硫化促进剂 TDEC-75

载体: SBR+TPR
成分: 二乙基二硫代氨基甲酸碲
活性含量: 75%
颜色: 橘黄色
门尼 ML1+4 50℃: ≤50
密度: 1.20

TDEC-75		预分散母胶粒
功能		橡胶硫化促进剂
产品物性	组成	75%二乙基二硫代氨基甲酸碲和 25% 聚合物及分散剂的混合物
	外观	橘黄色颗粒
	比重 (g/cm3)	约 1.20
	硫含量, %	约 11.70
应用资料		
用途	TDEC-75 是天然橡胶及合成橡胶用快速促进剂,适用于丁基橡胶和三元乙丙橡胶.具有良好的分散性、易被橡胶吸收、可直接加入橡胶中不会引起焦烧、其硫化胶定伸强度高等特点。 TDEC-75 可与噻唑类、秋兰姆类、二硫代氨基甲酸盐类促进剂并用,可作主促进剂使用,也可作第二促进剂使用。 TDEC-75 适用于胶囊、水胎、内胎、电缆绝缘层、胶布、汽车软管、耐蒸汽/酸软管,绝缘制品等。	
用量	0.1 - 2 份	
包装	25kgs 纸箱内 PE 袋	
储存与作业	原封室温 25℃以下存放期 12 个月	