



橡胶促进剂 TMTD(TT)-75

载体： SBR+TPR
成分： 二硫化四甲基秋兰姆
活性含量： 80%
颜色： 灰白色
门尼 ML1+4 50℃： ≤60
密度： 1.14

TMTD(TT)-75		预分散母胶粒
功能		橡胶促进剂
产品物性	组成	75%二硫化四甲基秋兰姆和 25%聚合物及分散剂的混合物
	外观	灰白色颗粒
	比重 (g/cm3)	约 1.15
应用资料		
用途	TMTD-75 为天然和合成橡胶的超速硫化促进剂，低硫或无硫硫化的硫化剂，主要用于制造轮胎、胶鞋、电缆等工业制品。	
用量	0.2 - 2.0 份	
包装	25kgs 纸箱内 PE 袋	
储存与作业安全	原封室温 25℃以下存放期 12 个月	