



橡胶硫化促进剂 ZDEC(EZ)-80

载体: SBR+TPR

成分: 二乙基二硫代氨基甲酸锌

活性含量: 75%

颜色: 灰白色

门尼 ML1+4 50℃: ≤80

密度: 1.25

ZDEC(EZ)-80	预分散母胶粒	
功能	橡胶促进剂	
产品物性	组成	80%二乙基二硫代氨基甲酸锌和 20%聚合物及分散剂的混合物
	外观	灰白色颗粒
	比重 (g/cm3)	约 1.25
	灰份 (%)	约 19
应用资料		
用途	ZDEC-80 系采用高纯度高细度 ZDEC 经抗静电处理后,混入聚合物及分散剂制成。 ZDEC -80 是天然橡胶与合成橡胶的超速促进剂,硫化临界温度低,适用于硫化温度 135℃以下的制品中使用。 ZDEC - 80 对噻唑类和次磺酰胺类促进剂具有活性作用与促进剂 M 或 TMTD 并用,用于丁基胶料时具有活化作用,可明显缩短硫化时间。与 ZDBC-80 相比有更长的焦烧时间,提高加工安全性。 ZDEC -80 无毒无污染,具有不飞扬,易分散的特点。适宜自动称量,确保称量。	
用量	0.1 - 1.0 份	
包装	25kgs 纸箱内 PE 袋	
储存与作业安全	原封室温 25℃以下存放期 12 个月	

产品技术说明书 (TDS) 版本 2.0