


橡胶硫化促进剂 TiBTD

化学名称:二硫化四异丁基秋兰姆

分子式:C₁₈H₃₆N₂S₄

结构式:



分子量:408.75

CAS NO:3064-73-1

产品规格:

项 目	晶形料	加油晶形料	颗 粒
外观 (目测)	淡黄色晶形料 (颗粒)		
初熔点 °C≥	65.0	65.0	65.0
加热减量 %≤	0.30	0.50	0.40
灰分%≤	0.30	0.30	0.30
筛余物(840μm), % ≤	0.00	0.00	
添加剂, %		0.1-2.0	
粒径, mm			2.50

性 状: 本品为淡黄色晶形料(颗粒), 无臭、无味。溶于苯、丙酮、二氯乙烷、二硫化碳、甲苯、氯仿, 微溶于乙醇和乙醚, 不溶于汽油和水。

用 途: 超速促进剂, 不具有橡胶染色性。适用于 NR、IR、BR、SBR、IIIR、NBR 和 EPDM。性能类似于 TT、TETD, 但发泡性与焦结性低。硫化性能好但强度低。无硫时也具高硫化作用并且耐热、无发泡性, 产品抗压性强。

包 装: 25kg 塑编袋、纸塑复合袋、牛皮纸袋。

贮 存: 应储存在阴凉干燥、通风良好的地方。包装好的产品应避免阳光直射, 托与托之间不能重叠堆放, 重叠堆放或温度超过 35℃ 会导致产品非正常压缩, 有效期 1 年。

产品技术说明书 (TDS) 版本 2.0