


橡胶硫化促进剂 TBSI

化学名称: N-叔丁基-双(2-苯并噻唑)次磺酰亚胺

N,N-bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amine

结构式:



CAS 号: 3741-80-8

分子量: 403.56

产品规格:

项目	粉料	加油粉料
外观	白色或淡黄色粉末	
初熔点℃	≥128.0	≥128.0
加热减量%	≤0.50	≤0.50
灰分%	≤0.50	≤0.50
筛余物% (150 μm)	≤0.10	≤0.10
添加剂%		1.0-2.0

形状: 白色或淡黄色粉末。熔点 128℃以上。

用途: 本品是一种伯氨基类促进剂, 在硫化过程中不会产生亚硝胺类物质, 与仲胺类次磺酰胺类和 NS 相比, 它具有更好的焦烧安全性和较慢的硫化速度; 本品使用不变色, 不喷霜, 可用于浅色制品, 有良好的抗硫化返原效果, 特别适用于 EPDM 的硫化提醒, 本品具有极好的抗水解性。

包装: 25kg 塑编袋、纸塑复合袋、25kg 桶。

贮存: 应储存在阴凉干燥、通风良好的地方。包装好的产品应避免阳光直射, 有效期 1 年。

产品技术说明书 (TDS) 版本 2.0